



Sakrete Kimband

Voor een elastische waterdichte wand/vloer c.q. wand/wand afdichting in vochtige ruimtes onder keramische bekledingen. Te gebruiken in combinatie met Sakrete Kimcoating.

Technische gegevens

Dikte	0,60 mm
Breedte	120 mm
Rollengte	50 meter
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +90°C

Vorbereiding ondergrond

- Alleen toepassen op droge, draagkrachtige, olie-, vet-, vuilen stofvrije ondergronden.
- Losse delen, verf- en mortelresten, mos, algen, enz. dienen te worden verwijderd.
- Voor een goede hechting op gipsbepleistering, beton, harde PVC, polyester en anhydriet eerst voorstrijken met Sakrete Universeel grondering of Sakrete Snelgrondering.

Verwerking

- Sakrete Kimcoating voor gebruik goed roeren.
- De aansluitingen wand/vloer c.q. wand/wand voorsmeren of voerspachtelen met Sakrete Kimcoating. Snijd de Kimband in de gewenste lengte af en druk het op de vers aangebrachte Kimcoating. Hierover meteen weer een laag Kimcoating aanbrengen, zodanig dat de Kimband geheel wordt bedekt. Gebruik een vlakspaan om oneffenheden of vervormingen weg te halen. Overlappingsen van minimaal 5 cm aanhouden.
- Gebruik Sakrete binnen- en buitenhoeken voor de hoekaansluitingen.
- Gebruik Sakrete Afdichtingsmanchetten voor de aan- en afvoerleidingen en putjes. De afdichtingsmanchetten in de aangebrachte Kimcoating drukken en hierover weer Kimcoating aanbrengen.

Droogtijd

De droogtijd van Sakrete Kimcoating bedraagt ca. 3 uur, afhankelijk van verschillende factoren, zoals zuigkracht van de ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Opslag

Droog en koel opslaan.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Maart 2025